

Технический лист №6.01 Версия от 07.2012г.

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 ТУ 5775-011-17925162-2003



Описание продукции:

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 представляет собой раствор нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания.

Область применения:

Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавливаемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Расход праймера — 0,25–0,35 л/м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Массовая доля летучих веществ, %, в пределах:	45-55	По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)
Время высыхания при 20° С, ч, не более	12	ГОСТ 19007-73
Условная вязкость, с, в пределах	15-40	По ГОСТ 8420 на вискозиметре ВЗ-246 по ГОСТ 9070, с диаметром сопла 4 мм.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях.
Избегать попадания на кожу и в глаза

Сведения об упаковке

Металлические евроведра по 10л и 20 л.

Производство работ:

Согласно общего Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавливаемых материалов Корпорации ТехноНИКОЛЬ, согласно Руководству по гидроизоляции подземных сооружений Корпорации ТехноНИКОЛЬ.